



Zertifizierende Stelle / certification body	Jahr / year	Zertifikats-Nr / certificat No.
Wien-Zert	2006	System 3

EG Konformitätserklärung / Declaration of conformity acc. 93/68/EEC

EN 13859-1: Polymer-Bitumenbahn mit Trägereinlage für die Verwendung als Unterdeckbahn
Reinforced polymer bitumen sheet used for underlays

Größe / dimension

1 m x 25 m x 1,2 mm

EN 13859-1

Unterdeck- Unterspannbahnen / Flexible sheets for waterproofing - underlays

Produkteigenschaft / characteristic	Detail / details	Einheit / units	Wert / value
Zugverhalten vor künstlicher Alterung / / Tensile properties before aging	längs / longitudinal quer / transversal	N/50 mm N/50 mm	500 ± 100 300 ± 50
Zugverhalten nach künstlicher Alterung / / Tensile properties after aging	längs / longitudinal quer / transversal	N/50 mm N/50 mm	500 ± 100 300 ± 50
Dehnung vor künstlicher Alterung / / Elongation before aging	längs / longitudinal quer / transversal	% %	3 ± 1 2 ± 1
Dehnung nach künstlicher Alterung / / Elongation after aging	längs / longitudinal quer / transversal	% %	3 ± 1 2 ± 1
Widerstand gegen Weiterreißen / / Resistance to tearing	längs / longitudinal quer / transversal	N N	100 ± 50 100 ± 50
Widerstand gegen Wasserdurchgang / / Watertightness	vor Alterung / before aging nach Alterung / after aging	Class Class	W1, 2 kPa W1, 2 kPa
Kaltbiegeverhalten / Cold bending		°C	-20
Brandverhalten / Reaction to fire		Class	E
		Version	